

# Epifanes Rubbed Effect Varnish

Čvrsti jedno-komponentni unutrašnji lak sa lijepim satenskim sjajem i dobrom otpornošću na ogrebotine. Pogodan za sve unutrašnja drva. Otporan na alkohol i mnoge kemikalije koje se koriste na brodovima.

Tip	: zračno sušenje
Baza	: uretan / alkid smola
Boja	: prozirno žućkasta
Sjaj	: bogati satenski sjaj
Gustoća	: 0.95 kg/dm <sup>3</sup>
Viskoznost	: 100 sek Din Cup 4 mm
Sadržaj krutoga	: 40 ± 2 vol%

Vrijeme sušenja  
pri 20°C / 65% r.v.

Neosjetljivost na prašinu	Brušenje	Ponovno premazivanje
nakon 1 sat	nakon 12 sati	nakon 12 sati

Aplikacija

	Zračna šprica	Kist
Vol % razrjeđivača	10-15	0 - 5
Veličina otvora	1.2 -1.5 mm	
Tlak ( bar)	2-3	
Viskoznost DIN cup 4 mm	20 – 25 sek	

Razrjeđivač:

- aplikacija špricom : Epifanes Spraythinner for Paint&Varnish
- aplikacija kistom / valjkom : Epifanes Brushthinner for Paint&Varnish

Teoretska pokrivna moć : 13 m<sup>2</sup> / l na 30 µm suhe debljine  
Stvarna pokrivna moć : Zavisí o metodi aplikacije, vrsti i uvjetima podloge, gubitku materijala zbog oblika objekta, okolnostima tijekom aplikacije.

Preporučena debljina

vlažnog sloja : 70 µm (= 30 µm suha debljina sloja)  
Aplikacija : Ne nanosite vlažno-na-vlažno i ne nanosite previše vlažnih slojeva da izbjegnute stvaranje nepravilnosti na površini i probleme kod sušenja.

**Zastupnik i uvoznik za Republiku Hrvatsku:** Seven Sea Company, Lučica 7, 21000 Split  
tel/fax: + 385 (0)21 386 721, www.sevensea.hr  
**Proizvođač:** W. Heeren & Zoon B.V., Postbus 166, 1430 AD Aalsmeer, Nizozemska  
tel: + 31 (0)297 360 366, www.epifanes.nl

## Informacije o proizvodu 2001-08

Preporučeni sistem: Zbog visoke ispunjavajuće moći, koristite Epifanes Clear Gloss Lak kod prve tri ruke.

- golo drvo, aplikacija kistom-

Slojevi	Proizvod	% razrjeđivača	Sušenje	Brusni papir
1	Epifanes Clear Gloss Varnish	50	24 sata	-
1	Epifanes Clear Gloss Varnish	25	24 sata	suhi brusni papir 220
1	Epifanes Clear Gloss Varnish	15	24 sata	suhi brusni papir 220
2	Epifanes Rubbed Effect Varnish	0-5	12 sati	vlažni ili suhi brusni papir 400

Preporuka za uporabu : unutrašnje drvo kao npr. unutrašnjost kabina, podovi kabina, vrata, itd. Vanjsko drvo: kao završni estetski sloj punog sistema Epifanes Clear Gloss Varnish.

Uvjeti za podlogu : Suho, odmašćeno i izbrušeno; nekoliko slojeva Epifanes Clear Gloss varnish  
- golo drvo : Neoštećeni, dobro očišćeni, odmašćeni i izbrušeni sistem lakova  
- postojeći sistemi

Uvjeti aplikacije : Temperatura laka, objekta i radne okoline tijekom aplikacije i sušenja ne bi smjela biti niža od 8°C. Relativna vlažnost zraka ne bi smjela biti veća od 85%.

Upute za aplikaciju : Dobro promiješajte prije uporabe. Izbjegavajte lakiranje na direktnom sunčevom svjetlu ili po vjetrovitom vremenu. Pod ovim okolnostima će doći do brzog gubljenja otapala te smanjivanja njegovog svojstva kao tekućine. Upotrebljavajte samo čiste i suhe kistove dobre kvalitete.

**Zastupnik i uvoznik za Republiku Hrvatsku:** Seven Sea Company, Lučica 7, 21000 Split

tel/fax: + 385 (0)21 386 721, www.sevensea.hr

**Proizvođač:** W. Heeren & Zoon B.V., Postbus 166, 1430 AD Aalsmeer, Nizozemska

tel: + 31 (0)297 360 366, www.epifanes.nl