

Epifanes Woodfinish Gloss

Klasičan lak – na uljnoj bazi i sjajem sa mikroskopskim poroznim svojstvima. Posebno pogodan za masne i smolaste tropske tipove drva i američki bor. Kao alternativa za kontinuirano održavanje impregniranih sistema masnih drva. Odlično prianjanje na dobro odmašćena i izbrušena tikova, iroko i druga (masna i smolasta) razna drva. Ukoliko je nanijeto maksimalnih 5 slojeva, ovaj uljni lak još uvijek dopušta da drvo "diše". Daljnje nanošenje slojeva će "zatvoriti" drvo.

Tip	: sušenje na zraku
Baza	: fenolna smola / alkidna smola / Tung ulje
Boja	: prozirno žućkasta (u pakiranju izgleda obojen)
Sjaj	: vrlo visoki sjaj
Gustoća	: 0.92 kg/dm ³
Viskoznost	: 120-140 sek DIN cup 4 mm
Sadržaj krutoga	: 50 ± 2 vol %

Vrijeme sušenja pri
20°C / 65% r.v.

Neosjetljivost na prašinu	Brušenje	Ponovno premazivanje
nakon 3 sata	nakon 24 sata	nakon 24 sata

Aplikacija

	Zračna šprica	Kist
Vol % razrjeđivača	15 - 20	0 - 5
Veličina otvora	1.2 - 1.5 mm	
Tlak (bar)	2 – 3	
Viskoznost DIN cup 4 mm	20 – 24 sek	

Razrjeđivač:

- aplikacija špicom
- aplikacija kistom

- : Epifanes Spraythinner for Paint&Varnish
- : Epifanes Brushthinner for Paint&Varnish

Teoretska pokrivna moć

: 15 m² / l na 35 µm suhe debljine

Stvarna pokrivna moć

: Zavisi o metodi aplikacije, vrsti i uvjetima podloge, gubitku materijala zbog oblika objekta, okolnostima tijekom aplikacije itd.

Zastupnik i uvoznik za Republiku Hrvatsku: Seven Sea Company, Lučica 7, 21000 Split

tel/fax: + 385 (0)21 386 721, www.sevensea.hr

Proizvođač: W. Heeren & Zoon B.V., Postbus 166, 1430 AD Aalsmeer, Nizozemska

tel: + 31 (0)297 360 366, www.epifanes.nl

**Informacije o proizvodu
2001-08**

Preporučena debljina vlažnog sloja : 60 -70 µm, (= 30 – 35 µm suha debljina sloja)
Aplikacija : Ne nanosite vlažno-na-vlažno i ne nanosite previše vlažnih slojeva da izbjegnute stvaranje nepravilnosti na površini i probleme kod sušenja

	Slojevi	% razrjeđivača	Sušenje	Brusni papir
Preporučeni sistem - nova tikovina / iroko	1	25	24 sata	suhi papir 280-320
	4-5	0-5	24-72 sata nakon 72 sata	- suhi ili vlažni 400

- nemasni tip drveta : najmanje 6 punih završnih slojeva

Preporuke za uporabu : Za sva brodska(morska) drva iznad vodene linije Unutrašnja i vanjska. Posebno pogodan za uporabu na masnim i smolastim drvima npr. tikovina, iroko i američki bor

Uvjeti za podlogu : Golo drvo, suho, odmašćeno i izbrušeno, postotak drva < 15%. Neoštećeni, suhi, odmašćeni i izbrušeni uljni- i lakirani sistemi

Uvjeti aplikacije : Temperatura laka, objekta i radne okoline tijekom aplikacije i sušenja ne bi smjela biti manja od 8°C. Relativna vlažnost zraka ne bi smjela biti veća od 85%

Upute za aplikaciju : Izbjegavajte lakiranje na direktnom sunčevom svjetlu ili po vjetrovitom vremenu. Pod ovim okolnostima će doći do brzog gubljenja otapala te smanjivanja njegovog svojstva kao tekućine. Upotrebljavajte samo čiste i suhe kistove dobre kvalitete.

Zastupnik i uvoznik za Republiku Hrvatsku: Seven Sea Company, Lučica 7, 21000 Split
tel/fax: + 385 (0)21 386 721, www.sevensea.hr
Proizvođač: W. Heeren & Zoon B.V., Postbus 166, 1430 AD Aalsmeer, Nizozemska
tel: + 31 (0)297 360 366, www.epifanes.nl